

PRIMER COAT - S 2320

HODEJKA – ZR 20

Barva základní protikorozní

Rozpouštědlová na vzduchu schnoucí základní barva. Kombinuje se s vhodnou vrchní barvou PROHET řady, COAT, PUR příp. dle doporučení výrobce. Použití přímo na ocelový nebo litinový povrch.

Charakteristika:

Výrobek je určen pro všeobecné použití bez nároků na mechanickou a chemickou zátěž. Vhodný pro nízké až střední korozní zatížení. Výrazné protikorozní vlastnosti. Typickým použitím jsou základní nátěry ocelových konstrukcí, zemědělské techniky, odpadových kontejnerů, stavebních ocelových prvků apod. Univerzálnost barvy spočívá v možnosti přelakování také polyuretanovými barvami apod.

interiér - exteriér • vhodný pro korozní prostředí C2, C3 • obsahuje fosforečnan zinečnatý • teplotní odolnost do 90 °C • jednoduché zpracování • aplikovatelnost stříkáním, štětec, váleček • rychlé zasychání

Parametry výrobku:

Sušina	71 % hm.	-
	53 % obj.	-
Hustota	1,4 g.cm ⁻³	-
Vydatnost	9,0 m ² /kg	40 µm DFT
Zasychání	15 min	proti prachu (23 °C, 40 µm DFT)
	1 hod	proschlé (23 °C, 40 µm DFT)
	1 hod	přelakovatelné (23 °C, 40 µm DFT, shodným typem nátěru.
		Změna klimatických podmínek či typ následného nátěru mohou tento interval ovlivnit. Více informací poskytne výrobce)
Přilnavost	st. 0 - 1	ocel
VOC	410 g/l (0,295 kg/kg)	-
TOC	360 g/l (0,260 kg/kg)	-
VOC aplikační	<495 g/l	max. VOC barvy v aplikačním stavu (15 % hm. ředidla)
Vzhled	-	homogenní pigmentovaná lehce tixotropní kapalina
Odstíny	-	PR 0100 (bílá), PR 0104 (sv. šedá), PR 0111 (stř. šedá), PR 0840 (červenohnědá), dále pastelové odstíny tónované dle interní vzorkovnice odstínů

Aplikace:

Ředidlo	THINNER - S 0320 (Hodejka – R 00)	-
Ředění	0 až 5 % hm.	airless
	5 až 15 % hm.	vzduchové stříkání
	0 až 8 % hm.	natírání štětcem
Příprava podkladu	ČSN EN ISO 8504, příp. dle dalších specifických požadavků na PÚ	-
Teplota	min. 5 °C	podkladu a okolního prostředí
	min. +3 °C	odstup od teploty rosného bodu
Záruční lhůta	-	24 měsíců od data výroby

- V případě vícevrstevných nánosů dodržujte dobu přelakovatelnosti. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu) úměrně přizpůsobte dobu přelakování.
- Neaplikujte vyšší tloušťku v jednom aplikačním kroku než 80 µm DFT.

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost.

- Bližší aplikační instrukce a doporučení poskytne výrobce.
- Kombinuje se vždy s vrchní barvou. Samostatně nevytváří dlouhodobou protikorozi ochranu. Minimální tloušťka filmu pro bezprostřední přelakování je 40 μm DFT. Pokud bude základní nátěr dočasně exponován na povětrnosti, doporučuje se aplikovat tl. min. 80 μm DFT (př. 2x 40 μm DFT). Více informací poskytne výrobce.