

CLEAR ACRYL - W 6130 / G

HODOKOR – LV 30-1

Vodouředitelný lak pro dočasnou ochranu kovových povrchů

Vodouředitelný lak s obsahem korozních inhibitorů. Nanáší se přímo na kov (ocel, litina). Slouží převážně jako dočasná protikorozi ochrana po dobu manipulace, skladování a přepravy výrobků. Transparentní varianta umožňuje posuzovat kvalitu podkladu i po nástřiku laku.

Charakteristika:

Výrobek je určen k dočasné ochraně oceli a litiny vůči působení povětrnostních vlivů. Zpravidla se ochranná funkce předpokládá v délce do 6 měsíců od nástřiku laku. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách. Lak je možné sušit za teplot do 60 °C. Nanáší se na čistý povrch bez mastnoty a koroze při teplotách nad +12 °C. Souvislá nepoškozená vrstva laku může následně sloužit jako základní nátěr pod vrchní barvy (např. PROHET ACRYL W)

interiér - exteriér • vhodný pro korozní prostředí C2, C3 • obsah korozních inhibitorů • teplotní odolnost do 90 °C • jednoduché zpracování
• nízká hladina VOC • velmi rychlé schnutí

Parametry výrobku:

Sušina	40 % hm. 38 % obj.	
Hustota	1,0 g.cm ⁻³	
Vydatnost	9,5 m ² /kg	40 µm DFT
Zasychání	30 min 10 hod 10 hod	proti prachu (23 °C, 40 µm DFT) proschlé (23 °C, 40 µm DFT) přelakovatelné (23 °C, 40 µm DFT)
Přilnavost	st. 0-1	ocel
Lesk	>60 GU	lesklý /60°
VOC	<40 g/l (0,03 kg/kg)	
TOC	<25 g/l (0,02 kg/kg)	
Vzhled	-	mléčně zbarvená kapalina
Odstíny	-	0011-transparent, 0029-černý

Aplikace:

Ředidlo	pitná voda	
Ředění	0 – 5 % 5 až 15 % hm.	airless stříkání vzduchové stříkání
Příprava podkladu	K čištění štětců a aplikačních pomůcek použijte před jejich zaschnutím vodu	
Teplota	ČSN EN ISO 8504, příp. dle dalších specifických požadavků na PÚ min. 12 °C min. +3 °C	podkladu a okolního prostředí odstup od teploty rosného bodu
Záruční lhůta	-	12 měsíců od data výroby

- Lak nanášejte v 1 až 2 vrstvách na suchý a čistý podklad.
- Neaplikujte vyšší tloušťku v jednom aplikačním kroku než 40 - 60 µm DFT.
- Bližší aplikační instrukce a doporučení poskytne výrobce.
- Chraňte před mrazem (při skladování a manipulaci)
- Po skončení prací obsah důkladně uzavřete.

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost.