

PRIMER COAT - S 2300

HODEJKA – ZR 00

Barva základní protikorozi rychleschnoucí

Rozpouštědlová na vzduchu schnoucí základní barva. Kombinuje se s vhodnou vrchní barvou PROHET řady, DTM COAT, TOP COAT, příp. dle doporučení výrobce. Použití přímo na ocelový nebo litinový povrch.

Charakteristika:

Výrobek je určen pro všeobecné použití bez nároků na mechanickou a chemickou zátěž. Vhodný pro nízké až střední korozní zatížení. Výrazné protikorozi vlastnosti. Typickým použitím jsou základní nátěry ocelových konstrukcí, zemědělské techniky, odpadových kontejnerů, stavebních ocelových prvků apod.

interiér - exteriér • vhodný pro korozní prostředí C2, C3 • obsahuje fosforečnan zinečnatý • teplotní odolnost 90 °C – 110 °C • jednoduché zpracování • aplikovatelnost stříkáním, štětec, váleček • rychlé zasychání

Parametry výrobku:

Sušina	73 % hm.	-
	52 % obj.	-
Hustota	1,47 g.cm ⁻³	-
Vydatnost	8,5 m ² /kg	40 µm DFT
Zasychání	30 min	proti prachu (23 °C, 40 µm DFT)
	4 hod	proschlé (23 °C, 40 µm DFT)
	60 min	přelakovatelné (23 °C, 40 µm DFT, shodným typem nátěru. Změna klimatických podmínek či typ následného nátěru mohou tento interval ovlivnit. Více informací poskytne výrobce)
Přilnavost	st. 0 - 1	ocel
VOC	400 g/l (0,270 kg/kg)	-
TOC	360 g/l (0,245 kg/kg)	-
VOC aplikační	<495 g/l	max. VOC barvy v aplikačním stavu (15 % hm. ředidla)
Vzhled	-	homogenní pigmentovaná lehce tixotropní kapalina
Odstíny	-	PR 0111 (stř. šedá)

Aplikace:

Ředidlo	THINNER - S 0320	
	Ředění	0 až 8 % hm.
Příprava podkladu	5 až 15 % hm.	airless
	0 až 8 % hm.	vzduchové stříkání
	ČSN EN ISO 8504, příp. dle dalších specifických požadavků na PÚ	natírání štětcem
Teplota	min. 5 °C	-
	min. +3 °C	podkladu a okolního prostředí
Záruční lhůta	-	odstup od teploty rosného bodu
	-	24 měsíců od data výroby

- V případě vícevrstevných nánosů dodržujte dobu přelakovatelnosti. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu) úměrně přizpůsobte dobu přelakování.
- Neaplikujte vyšší tloušťku v jednom aplikačním kroku než 80 µm DFT.
- Bližší aplikační instrukce a doporučení poskytne výrobce.

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost.

- Kombinuje se vždy s vrchní barvou. Samostatně nevytváří dlouhodobou protikorozi ochranu. Minimální tloušťka filmu pro bezprostřední přelakování je 40 μm DFT. Pokud bude základní nátěr dočasně exponován na povětrnosti, doporučuje se aplikovat tl. min. 80 μm DFT (př. 2x 40 μm DFT). Více informací poskytne výrobce.