

HARDENER EPOXY - S 1500

HODEPOX – TR 00

Tvrdidlo do epoxidových nátěrových hmot

Charakteristika:

Roztok na bázi alifatického aduktu polyaminu a organických rozpouštědel.

Poměr mísení nátěrové hmoty PROHET řady, EPOXY a tužidla, je stanoven v příslušném technickém listě a na etiketě výrobku. Tužidlo se dávkuje před přidavkem ředidla. Poté se důkladně promísí. Po nadávkování tužidla započne plynout tzv. doba životnosti směsi (pot life). Po uplynutí této doby je směs již nepoužitelná pro další zpracování. Konkrétní minimální doba životnosti je uvedena v technickém listě a na etiketě výrobku.

Natuženou směs není vhodné nechávat na přímém slunci nebo u jiných zdrojů tepla, výrazně se tím zkracuje její životnost. Bližší informace poskytne výrobce.

Parametry výrobku:

Sušina	44 % hm.
Hustota	0,95 g.cm ⁻³
Viskozita	200 – 600 mPa.s / 23 °C
VOC	515 g/l (0,55 kg/kg)
TOC	420 g/l (0,440 kg/kg)
Vzhled	nažloutlá středně viskózní kapalina

Aplikace:

Poměr tužení	Viz technický list příslušné nátěrové hmoty EPOXY
Teplota zpracování	5 °C – 25 °C, vyšší teploty zkracují dobu životnosti směsi
Záruční lhůta	24 měsíců od data výroby

Upozornění:

Tužidlo po otevření co nejdříve zpracujte nebo urychleně hermeticky uzavřete. Neměňte stanovený poměr mísení barvy a tvrdidla, dochází tak k výrazným změnám vlastností výrobku.