

PRIMER COAT - S 2365

HODEJKA – ZR 65

Barva základní protikorozi rychleschnoucí

Rozpouštědlová na vzduchu schnoucí základní barva. Kombinuje se s vhodnou vrchní barvou PROHET řady, DTM COAT, TOP COAT, příp. dle doporučení výrobce. Použití přímo na ocelový nebo litinový povrch.

Charakteristika:

Výrobek je určen pro všeobecné použití bez nároků na mechanickou a chemickou zátěž. Vhodný pro nízké až střední korozní zatížení. Typickým použitím jsou základní nátěry ocelových konstrukcí, zemědělské techniky, kontejnerů, stavebních ocelových prvků apod.

interiér - exteriér • vhodný pro korozní prostředí C2, C3 • teplotní odolnost 90 °C – 110 °C • jednoduché zpracování • aplikovatelnost stříkáním, štětec, váleček • velmi rychlé zasychání

Parametry výrobku:

Sušina	66 % hm.	-
	46 % obj.	-
Hustota	1,4 g.cm ⁻³	-
Vydatnost	8,0 m ² /kg	40 µm DFT
Zasychání	5 min	proti prachu (23 °C, 40 µm DFT)
	40 min	proschlé (23 °C, 40 µm DFT)
	45 min	přelakovatelné (23 °C, 40 µm DFT, shodným typem nátěru. Změna klimatických podmínek či typ následného nátěru mohou tento interval ovlivnit. Více informací poskytne výrobce)
Přilnavost	st. 0	ocel
VOC	470 g/l (0,335 kg/kg)	-
TOC	420 g/l (0,300 kg/kg)	-
VOC aplikační	<500 g/l	max. VOC barvy v aplikačním stavu (5 % hm. ředidla)
Vzhled	-	homogenní pigmentovaná lehce tixotropní kapalina
Odstíny	-	PR 0100 (bílá)

Aplikace:

Ředidlo	THINNER - S 0310 (Hodejka – R 01)	
Ředění	0 až 5 % hm.	airless, natírání štětcem (válečkem)
Příprava podkladu	ČSN EN ISO 8504, příp. dle dalších specifických požadavků na PÚ	
Teplota	min. 5 °C	podkladu a okolního prostředí
	min. +3 °C	odstup od teploty rosného bodu
Záruční lhůta	-	12 měsíců od data výroby

- V případě vícevrstevných nánosů dodržujte dobu přelakovatelnosti. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu) úměrně přizpůsobte dobu přelakování.
- Neaplikujte vyšší tloušťku v jednom aplikačním kroku než 80 µm DFT.
- Bližší aplikační instrukce a doporučení poskytne výrobce.
- Kombinuje se vždy s vrchní barvou. Samostatně nevytváří dlouhodobou protikorozi ochranu. Minimální tloušťka filmu pro bezprostřední přelakování je 40 µm DFT. Pokud bude základní nátěr dočasně exponován na povětrnosti, doporučuje se aplikovat tl. min. 80 µm DFT (př. 2x 40 µm DFT). Více informací poskytne výrobce.

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost.