

TOP ACRYL - S 4190 / SM

HODAKRYL – ER 09-4

Akrylátový opravný sprej polomatný

Rozpouštědlová akrylátová polomatná vrchní barva ve spreji pro drobné vizuální korekce vrchního emailu. Kombinuje se s vhodnou základní protikorozií barvou PROHET řady, PRIMER COAT, PRIMER ACRYL, příp. dle doporučení výrobce.

Charakteristika:

Výrobek je určen pro všeobecné použití bez nároků na mechanickou a chemickou zátěž. Vhodný pro aplikace bez korozního zatížení. Typickým použitím jsou lokální opravy vrchního emailu, způsobené převážně manipulací a nevykazující poškození celého nátěrového systému. Fyzikální způsob zasychání předurčuje výrobku omezenou odolnost vůči rozpouštědlům a některým čisticím prostředkům.

interiér - exteriér • vhodný pro korozní prostředí C2 • teplotní odolnost do 90 °C • jednoduché zpracování • velmi rychlé zasychání a vyžrávání • limitovaná světlostálost

Parametry výrobku:

Sušina	24 % obj.	-
Hustota	0,85 – 1,0 g.cm ⁻³	-
Vydatnost	1,5 – 2,0 m ² /ks	-
Zasychání	30 min	proti prachu (23 °C)
	45 min	přelakovatelné (23 °C)
Přilnavost	st. 0 - 1	ocel
Lesk	<30 GU	polomatný /60°
VOC	<840 g/l	-
TOC	<560 g/l	-
Odstíny	-	RAL, vzor

Aplikace:

Vhodný podklad	Suchý, čistý a soudržný email, příp. vhodně zatmelený, zabroušený	
Teplota	min. 5 °C	podkladu a okolního prostředí
	min. +3 °C	odstup od teploty rosného bodu
Záruční lhůta	-	24 měsíců od data výroby

- Před aplikací obsah důkladně protřepejte, po uvolnění kuliček, přibližně 1 až 2 min.
- Aplikujte ve svislé poloze ze vzdálenosti 20 - 30 cm od povrchu
- Nanášejte ve více tenkých vrstvách.
- Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím pročistěte ventilek.
- V případě vícevrstevných nátěrů dodržujte dobu přelakovatelnosti. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu) úměrně přizpůsobte dobu přelakování.
- Bližší aplikační instrukce a doporučení poskytne výrobce.